

Паспорт качества № 40

Полистирол общего назначения «СТАЙРОВИТ®»
ТУ 2214-001-11175949-2003

Марка 130 А (без масла) Партия 40

Масса нетто _____ Дата изготовления 20.01. 2016 г.

Наименование показателей	Норма по ТУ 2214-001-11175949-2003	Результат анализа	
		Соответствует ДА НЕТ	v
Внешний вид	Прозрачные гранулы размером от 2 до 5мм. Допускается наличие гранул менее 2мм и от 5 до 8 мм суммарно не более 1%.	Соответствует ДА НЕТ	v
Чистота поверхности	Поверхность диска должна быть чистой и прозрачной, серебристость не допускается. Допускаются включения не более одной точки диаметром не более 0,2 мм на площади 20 см ² .	Соответствует ДА НЕТ	v
Массовая доля остаточного мономера (стирола), %, не более	0,05	0,04	
Показатель текучести расплава, г /10 мин	25,0– 35,0	26,6	
Прочность при разрыве кгс/см ² , не менее	400	420	
Температура размягчения по Вика, °С, при Р= 1 кгс, не менее	91	103,8	
Коэффициент интегрального светопропускания, %, не менее	89	90,2	
Массовая доля воды, %, не более	0,1	0,03	
Разброс показателя текучести расплава в пределах одной партии, %, не более	± 10	2,9	

Содержание спирта – 0% (спирта не содержит)
Соответствует ТУ 2214-001-11175949-2003

Начальник цеха _____ Баранов О. Н.
Контролер ОТК _____ Крючкова О. М.

Дата выдачи паспорта « 22 » января 2016 года